

Conduit
highly flexible, medium-duty

Wellrohr
hochflexibel, mittelschwer

POS



PMAFLEX

application	<ul style="list-style-type: none"> in automation as well as in machine building and industrial installations, especially where continuous movements occur
material	<ul style="list-style-type: none"> specialized modified polypropylene
characteristics	<ul style="list-style-type: none"> excellent reversed bending performance excellent flexibility good impact resistance very good insulating characteristics free from halogens and cadmium good resistance against strong acids
temperature range	-25°C ... +95°C continuous, +130°C short-term
compatible with	PMAFIX Pro, PMAFIX, PMA Smart Line fittings
colours	black

Einsatzbereich	<ul style="list-style-type: none"> In der Automation sowie im Maschinen- und Apparatebau, speziell für dynamische Anwendungen
Material	<ul style="list-style-type: none"> speziell modifiziertes Polypropylen
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> hervorragendes Biegewechselverhalten hervorragende Flexibilität gute Schlagzähigkeit sehr gute Isolationseigenschaften halogen- und cadmiumfrei Beständigkeit gegenüber starken Säuren
Temperaturbereich	-25°C ... +95°C kontinuierlich, +130°C kurzzeitig
passend zu	PMAFIX Pro, PMAFIX, PMA Smart Line
Farben	schwarz

order no.	conduit size		rec. fitting thread		dimensions in mm (nom.)				weight	packing unit
black	NW	metr.	metric	PG	d1	d2	stat. R.	dyn. R.	kg/100 m	PU/m
Bestell-Nr.	Rohrgrösse		empf. Verschraubungs-Gewinde		Dimensionen in mm (nom.)				Gewicht	Verp.-Einheit
schwarz	NW	metr.	metrisch	PG	d1	d2	stat. R.	dyn. R.	kg/100 m	VE/m
POST-10B	10	12	M12x1.5	09	9.6	13.0	20	50	2.2	50
POST-12B	12	16	M16x1.5	11	11.9	15.8	30	70	3.1	50
POST-17B	17	20	M20x1.5	16	16.2	21.2	35	75	4.8	50
POST-23B	23	25	M25x1.5	21	22.6	28.5	40	100	8.0	50
POST-29B	29	32	M32x1.5	29	29.0	34.5	50	120	10.5	50
POST-36B	36	40	M40x1.5	36	36.5	42.5	60	180	13.5	30
POST-48B	48	50	M50x1.5	48	47.5	54.5	70	195	19.0	30
POSG-29B	29	32	M32x1.5	29	27.6	34.5	50	120	10.5	50
POSG-36B	36	40	M40x1.5	36	36.0	42.5	60	180	13.5	30
POSG-48B	48	50	M50x1.5	48	47.0	54.5	70	195	19.0	30
POSG-70B	70	80	-	-	67.2	79.6	150	350	40.0	30
POSG-95B	95	106	-	-	91.3	106.0	170	450	60.0	30

Our customer service dept. or local distribution partner will be pleased to help you concerning product availability and lead time
 Unser Kundendienst oder die lokale PMA-Vertretung gibt Ihnen über die Artikelverfügbarkeit und Lieferzeit gerne Auskunft



stat. R. = lowest recommended bending radius for static (fixed) installation
 kleinster empfohlener Biegeradius für statische (feste) Verlegung

dyn. R. = lowest recommended bending radius for dynamic (flexible) installation
 kleinster empfohlener Biegeradius für dynamische (flexible) Verlegung

Code reference	Nr.-Schlüssel
POS = type	Typ
T = fine profile	Feinprofil
G = coarse profile	Grobprofil
12 = nominal width	Nennweite
B = colour-black	Farbe schwarz

POS T - 12 B

POS-Index	min.	max.
ductility	Biegsamkeit	
fatigue / reversed bending	Dauer- / Biegewechselfestigkeit	
pressure resistance	Druck- / Trittfestigkeit	
cold temperature performance	Kälteeigenschaften	
weather resistance	Witterungseigenschaften	



Conduit
highly flexible, medium-duty

Wellrohr
hochflexibel, mittelschwer



POS

PMAFLEX

properties		unit	value	test method according to
	Eigenschaften	Einheit	Wert	Prüfmethode nach
Mechanical properties	Mechanische Eigenschaften		on request	auf Anfrage
Impact strength	Schlagfestigkeit			
Compression strength	Scheiteldruckfestigkeit			
Reversed bending stresses	Biegewechselfestigkeit			
Reversed bending stresses	Biegewechselfestigkeit			
Pull-out resistance conduit/PMAFIX:	Ausreissfestigkeit Wellrohr/PMAFIX:			
Connector type IP68	Verschraubung Typ IP68			
Pull-out resistance conduit/ PMA Smart Line:	Ausreissfestigkeit Wellrohr/ PMA Smart Line:			
Connector type IP66	Verschraubung Typ IP66			
Testing at 23°C, 50% r.h., conduit nominal width 17, unless otherwise stated	Prüftemperatur 23°C, 50% r.F., Rohr- nennweite 17, sofern nicht anders angegeben			
Thermal properties	Thermische Eigenschaften		on request	auf Anfrage
Temperature range	Temperaturbereich			
Short-term	kurzzeitig			
Fire safety characteristics	Brandschutzeigenschaften		on request	auf Anfrage
Free from halogens	Halogenfrei			
Physical properties	Physikalische Eigenschaften		on request	auf Anfrage
Density	Dichte			
Weathering resistance	Witterungsbeständigkeit		on request	auf Anfrage
Weathering (UV/humidity)	Bewitterung (UV/Feuchte)			
for black colour	für schwarze Farbe			
Chemical properties	Chemische Eigenschaften		on request	auf Anfrage
Please refer to www.pma.ch	ersichtlich unter www.pma.ch			
Environmental properties	Umwelteigenschaften		on request	auf Anfrage
RoHS and REACH compliant	RoHS- und REACH-konform			
Content of delivery	Lieferumfang			
Conduit	Wellrohr			

In addition to the national and international standards which consider mainly material properties and general product performance, PMA applies its own internally developed standards when assessing the system suitability of cable protection products. The PMA standards are based on 30 years experience and allow a better assessment of whether a product is practically appropriate for a specific application.

Neben internationalen und nationalen Normen, die sich vor allem auf Materialeigenschaften und allgemeine Produkteigenschaften beziehen, wendet PMA ergänzend selbst definierte Werknormen zur Beurteilung der Systemeigenschaften von Kabelschutzprodukten an. Diese erlauben auf der Basis über 30 jähriger Erfahrungen eine bessere Beurteilung der praktischen Eignung eines Produktes für spezifische Anwendungen.

The specifications and instructions for our customers in this document reflect the product engineering level at the time of manufacturing. Please consider the valid data sheet release at a time. For questions please contact the PMA customer service. PMA AG accepts no liability for damages resulting from unprofessional installation or application or misuse for a purpose. This disclaimer also includes damages to third parties. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify PMA AG of detected faults. It is also the customer's responsibility to test the delivered product on its applicability for the intended purpose. PMA AG will accept no liability or responsibility for their products if a product or a PMA system is combined or used together with third-party products, i.e. products from other companies than PMA AG. Jurisdiction in all legal disputes concerning product liability have the courts of the canton of Zurich/Switzerland. Swiss law applies. For more information and the newest data sheet releases go to: www.pma.ch

Die in diesem Dokument für unsere Kunden enthaltenen Angaben und Instruktionen entsprechen dem neuesten Stand unserer Technik zum Zeitpunkt der Herstellung des Produktes. Es ist der jeweils gültige Datenblattstand zu berücksichtigen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den PMA-Kundendienst. Die PMA AG lehnt jede Haftung bei unsachgemässer Montage oder Verwendung sowie Zweckentfremdung des Produktes ab. Dieser Haftungsausschluss umfasst auch allfällige Drittschäden. Es obliegt dem Kunden, die gelieferte Ware zu prüfen und allfällig festgestellte Mängel sofort der PMA AG anzuzeigen. Es obliegt ferner dem Kunden, die Ware auf ihre Eignung zwecks einer spezifischen Anwendung zu überprüfen. Die PMA AG lehnt jegliche Haftung für ihre Produkte ab, wenn ein einzelnes Produkt oder ein PMA-System mit Fremdprodukten, d.h. Produkten anderer Unternehmungen kombiniert bzw. verwendet wird. Gerichtsstand für Streitigkeiten bezüglich Produkthaftung sind die Gerichte des Kantons Zurich/Schweiz. Es kommt Schweizer Recht zur Anwendung. Ergänzende Informationen und neueste Datenblätter unter: www.pma.ch